

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
Chrome tanned bovine raw hides

Anilina - Pieno Fiore - Tintura all'anilina passante in botte
Aniline - Full Grain - Through dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.0 - 1.2 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 50 cicli*
*Dry rub fastness - 50 cycles**

Norma / Test method

EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥3 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 20 cicli*
*Wet rub fastness - 20 cycles**

EN ISO 11640

≥2/3 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 20 cicli*
*Artificial solution rub fastness - 20 cycles**

EN ISO 11640/ EN ISO 11641

≥2 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale*
*Fastness to light**

EN ISO 105-B02 (Met. 3)

≥2/3 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Carico di strappo
Tear strenght

Norma / Test method

EN ISO 3377-1

Prestazioni / Performance

> 20 N

Test di infiammabilità / *Flammability tests* : EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC**

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / *Our leather is processed in conformity with REACH regulation*

* I risultati dei test sono variabili in funzione del colore e disponibili su richiesta.
Performances varies according to the color. The specific tests are available upon request.

** Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito
The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



DANI s.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4ª Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

ISO 9001

IATF 16949

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16484:2015



ISO 14025



ISO/TS 14067:2013



RAL-UZ 148