

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
Chrome tanned bovine raw hides

Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte
Pigmented - Corrected Grain - Aniline through dyed

SPESORE / THICKNESS 0.9 - 1.1 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Norma / Test method

Prestazioni / Performance

Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli
Dry rub fastness - 500 cycles

EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
Wet rub fastness - 250 cycles

EN ISO 11640

≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
Alkaline solution rub fastness - 80 cycles

EN ISO 11640/11641

≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale*
*Fastness to light**

EN ISO 105-B02 (Met. 3)

≥ 5 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Norma / Test method

Prestazioni / Performance

Adesione della rifinitura a secco
Adhesion of finishing dry

EN ISO 11644

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione - strappo singolo
Tear strength

EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cicli
Flex resistance - 50.000 cycles

EN ISO 5402-1

Nessuna rottura / No cracks

Test di infiammabilità / *Flammability tests* : EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TBI 17, NFPA 260/UFAC*

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / *Our leather is processed in conformity with REACH regulation*

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

Tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized production process ensures compliance with the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap



Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment



Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4ª Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

ISO 9001

IATF 16949

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16484:2015



ISO 14025



ISO/TS 14067:2013



RAL-UZ 148