



PANAMA

Spessore <i>Thickness</i>	1,0-1,2
Tipologia <i>Leather Types</i>	Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte <i>Pigmented - Corrected Grain - Through dyeing aniline</i>
Materia prima <i>Raw Material</i>	Pelle Bovina di origine Europea <i>European raw hides</i>
Concia <i>Tannage</i>	Ai sali di Cromo <i>Chromium salt</i>

TEST SOLIDITA' DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Propriet / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco - 1.000 cicli <i>Dry rub fastness - 1.000 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli <i>Wet rub fastness - 250 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli <i>Alkaline solution rub fastness - 80 cycle</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale <i>Fastness to light</i>	UNI EN ISO 105-B02	≥ 6 Scala dei Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Propriet / Property	Rif. normativo / Test Method	Prestazioni / Performance
Adesione della rifinitura - a secco <i>Adhesion of finish - Dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Resistenza alla lacerazione - Strappo singolo <i>Tear strenght</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione - 50.000 cicli <i>Flex resistance - 50.000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna rottura / No cracks
Infiammabilità - test della Sigaretta <i>Flammability - Cigarette test</i>	UNI EN 1021-1	Mancata accensione / No Ignition
Infiammabilità - test del Fiammifero <i>Flammability - Match test</i>	UNI EN 1021-2	Mancata accensione / No Ignition

L'articolo realizzato nel rispetto della direttiva REACH
Our leather is processed in conformity with REACH regulation

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTANANCE

-  Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather near direct sun
-  Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from heat sources
-  Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth
-  Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap
-  Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment
-  Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



UNI 11239



ISO 14025



ISO/TS 14067



RAL-UZ 148



RAL-GZ 430