

pelle EXTRA

Made in Italy Genuine Leather



CONTRACT



HOME



AUTOMOTIVE



CINEMA



TRANSPORT



OUTDOOR



NAUTICAL



HEALTHCARE

Art. EXTRA - Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Pelle di origine europea conciata al cromo

Chrome tanned raw hides with european origin

Spessore / Thickness 1.2/1.5 mm

Media / Average 5 m2

Articolo con mano morbida, grana a stampa uniforme e aspetto opaco

Article with soft hand, embossed grain and matt finish



Resistenza allo Strappo

Tear Growth Resistance

ISO 3377-2

N/mm \geq 25



Solidità del Colore alla luce

Colour Fastness to light

ISO 105-B06 (Xenotest)

Scala dei Blu: \geq 6
72h a 40°



Resistenza alla Trazione

Tensile Strength

ISO 3376-2

N/mm \geq 90



Resistenza alle Macchie

Stain Resistance

AATCC (t.m. 130)

4/5
CAFFE'-OLIO-ALCOL
URINA-SANGUE



Resistenza alla Flessione

Flexing Endurance Bally

ISO 5402-1

SECCO: 100.000 Cicli
FREDDO: 100.000 Cicli
(NESSUN DANNO A -10°C)



Reazione al Fuoco

Fire behaviour

BS 5852 Crib 5
NF P 92 503 (M2)
FAR25/CS 25853 Annex F
Part 1 (a) (1) (i) 60 sec
EN1021 1&2
IMO MSC.61 (67) code FTP,
An.1, Part 8,
Resolution A.652(15)
CLASSE 1 IM
TB 117:2013



PH

Sudore Alcalino

Sweat Alkaline Solution

ISO 11640 pH 8

Cicli 500
Scala dei Grigi: 5



Solidità del Colore allo strofinio a secco

Dry Rubbing Fastness

ISO 11640

Cicli 2000
Scala dei Grigi: 5

Pulizia e Cura della pelle - Cleaning & Care



Solidità del Colore allo strofinio a umido

Wet Rubbing Fastness

ISO 11640

Cicli 500
Scala dei Grigi: 5



Pulire con panno umido e sapone neutro

Clean with a lightly damp cloth and neutral soap



Adesione del Finish

Adhesion of Finish

ISO 11644

N \geq 5



Non usare solventi, cloruro o detersivi chimici

Do not use any solvent, chloride or chemical detergents



Resistenza all'Abrasione

Abrasion Resistance

ISO 5470-2 Martindale

Cicli 100.000
NESSUN DANNO 12kPa WOOL DRY



Resistenza all'acqua di mare (dopo 8 h)

Sea Water Resistance (8 h storage)

ISO 105-E02

